

**RZECZOWY ZAKRES ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REMONTEM USZKODZONYCH
NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH NA TERENIE SBM STOKŁOSY**

1. Wycięcie piłą do nawierzchni bitumicznych uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów.
2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmy poza ciągiem pieszo-jezdny. Miejsce, na które będzie usuwany rumosz należy wcześniej zabezpieczyć grubą folią plastikową w celu niedopuszczenia do zabrudzenia odpadami.
3. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach, w zależności od głębokości uszkodzenia.
4. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki wibratorem powierzchniowym lub walcem.
5. Uszczelnienie połączeń warstwy istniejącej z nową masą asfaltową zalewową.
6. Po naprawieniu miejsc po całkowitym zagęszczeniu lub ubiciu powierzchnia musi być wyrównana do poziomu remontowanej nawierzchni.
7. Czas naprawy nawierzchni od momentu wycięcia powierzchni do momentu wypełnienia ubytków wraz z uprzątnięciem rumoszu i ewentualnym oczyszczeniem miejsc, w których był składowany **nie może przekroczyć 4 dni.**

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

KD 